



Bona Traffic HD – RAW™

Finition à base d'eau leader de l'industrie avec une résistance inégalée aux éraflures, aux rayures et aux produits chimiques.



Bona Traffic HD RAW™ est également l'option idéale pour l'aspect du bois naturel. Cette finition de sol distincte permet aux utilisateurs de se rapprocher le plus possible d'un aspect et d'une sensation non traités tout en conservant la durabilité exceptionnelle du niveau Bona Traffic HD®. La brillance extrêmement faible et ultra-mat est cohérente sous tous les angles et produit une surface lisse, douce et naturelle avec la sensation du bois brut sous vos pieds.

- Ultra mat, faible brillance, uniforme sous tous les angles.
- Grande durabilité - résistance inégalée aux éraflures, rayures et produits chimique à pleine polymérisation
- Propriétés antidérapantes naturelle
- Temps de séchage rapide - environ 2 à 3 heures
- Durcissement complet en 3 jours
- Compatible avec les CO
- Certifié GREENGUARD GOLD



Bona Traffic HD – RAW™

Finition à base d'eau leader de l'industrie avec une résistance inégalée aux éraflures, aux rayures et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients - Eau, résines polymères et silice amorphe.

Couleur – Blanc laiteux (humide)

pH -8

Solides - 32% (avec durcisseur)

Densité – 8,70 lb/gallon (1,04 SG)

Conforme à la réglementation américaine en matière de COV - 150 g/L (avec durcisseur)

Coefficient de frottement - $\geq 0,5$

Niveau de brillance – (60°) Environ 4 à 6 % pour l'ultra-mat commercial

Odeur – Très légère odeur non agressive

Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté - Clair et incolore une fois sec

Nivellement – Excellent

Anitmoissant – Excellent

Temps de séchage – 2-3 heures

Couverture – 350-400 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures – 80%

Durcissement maximal - 100% après 3 jours

UTILISATION RECOMMANDÉE

Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins de détail, les scènes de théâtre, les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite. **POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.**

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. **PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.**

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie
2. Pour un plancher teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis avec un multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un plancher non-teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis avec un multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce polissage réduira la quantité de grain soulevée.
3. Utilisez une brosse Tampico sur une polisseuse et passez soigneusement l'aspirateur.
4. Essuyer avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona® 5. Appliquer le système de finition Bona

FINITION BONA Traffic HD–RAW™

Appliquez un scellant Bona ou une teinture Bona et 2 couches de Bona Traffic HD – RAW™. Suivez les instructions sur l'étiquette. L'ajout d'une troisième couche de Bona Traffic HD – RAW™ est recommandé



Bona Traffic HD – RAW™

Finition à base d'eau leader de l'industrie avec une résistance inégalée aux éraflures, aux rayures et aux produits chimiques.

dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Visitez bona.com pour plus d'informations sur les produits et les applications.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

Bona® Roller, Bona® Cut-In pad. REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER. 1. Bien agiter le fini Bona Traffic HD – RAW (Partie A) pendant 30 secondes. 2. Ajoutez le durcisseur (Partie B) au Bona Traffic HD RAW (Partie A). Une bouteille de durcisseur de 10,38 oz. activera un gallon de finition. Pour mélanger des quantités de finition de moins d'un gallon, utilisez un rapport de 1:11,33. 3. Agiter immédiatement le mélange vigoureusement pendant 30 à 45 secondes. 4. Insérer le Filtre fourni dans la bouteille. 5. Laisser reposer pendant 5 à 10 minutes avant d'appliquer. BONA TRAFFIC HD RAW NE PEUT PAS ÊTRE REDURCIR.

FINITION

1. Couler une ligne de finition de 6 po de large dans la direction du revêtement de sol, découpée à 12 po - 18 po du mur. 2. Saturer le rouleau de finition. Assurez-vous de rouler sur toutes les zones où le tampon découpé a été utilisé. 3. Placez le rouleau à l'arrière de la flaque et tirez le rouleau vers vous. Puis repoussez dans le même chemin en passant devant votre point de départ. N'appliquez pas de pression sur le rouleau. Superposez votre course de 25 %. Si vous roulez trop vite, des gouttes s'envoleront du rouleau. 4. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 350-400 SQ. FT. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. 5. Laisser la première couche sécher 2-3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse

température prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 F/40-60 % d'humidité relative). 6. Pour des résultats plus lisses, voir ABRASION INTERCOUCHE. Au minimum entre les couches, passez l'aspirateur et collez soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

DURÉE DE VIE

LE MÉLANGE FINITION/DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 4 HEURES APRÈS AVOIR ÉTÉ MÉLANGÉ. Les propriétés du produit sont diminuées après 4 heures. La finition et le durcisseur ne peuvent être mélangés qu'une seule fois.

PONÇAGE DE COUCHE INTERMÉDIAIRE

Il n'est pas nécessaire d'abriter entre le scellant à base d'eau Bona et les couches de finition à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, poncez entre chaque couche si nécessaire, en utilisant un multidisque et des abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240 avec des tampons intermédiaires Bona. Nettoyez soigneusement le sol abrasé à l'aide de l'aspirateur Bona PowerScrubber® OU et collez avec les tampons de nettoyage en microfibre Bona (secs ou légèrement humidifiés avec de l'eau). Lorsque vous utilisez des scellants à base de solvant, TOUJOURS abriter, passer l'aspirateur et coller avant les couches de finition .

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Si des contaminants sont présents, utilisez le Bona Recoat System® complet pour assurer l'adhérence. Sinon, suivez le processus Bona Prep®. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces



Bona Traffic HD – RAW™

Finition à base d'eau leader de l'industrie avec une résistance inégalée aux éraflures, aux rayures et aux produits chimiques.

processus de recouvrement ne sont pas suivis et si le sol n'a pas été testé pour sa compatibilité.

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 3 jours (80 % de durcissement après 1 jour, 100 % après 3 jours). Le sol peut être piétiné après 24 heures mais reste susceptible d'être éraflé ou marqué jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Ne remplacez pas les carpettes tant que le sol n'est pas complètement sec.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés à l'eau et stockés dans un récipient hermétique. Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Décontaminez la bouteille de durcisseur vide (partie B) avant de l'éliminer en ajoutant de l'eau jusqu'à la ligne d'un litre. Résumer. Agiter vigoureusement et jeter.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Ininflammable - Bona Traffic HD - RAW et le durcisseur doivent être stockés dans un endroit climatisé environnement. GARDER DU GEL. Ne pas entreposer au-dessus de 100 °F.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Articl	Article #	La description	Éclat	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
	WT194818001	Bona Traffic HD – RAW	Ultra-mat commercial	Gallon	3	28.85