

Pareo Zero

Fini pour terrasses et parements en bois

Pareo Zero est une émulsion d'huile et d'eau pour la protection des terrasses, parements, clôtures et autres projets extérieurs en bois. Ne pèle et ne cloque pas. Imperméabilise et prévient le grisonnement sans altérer la couleur du bois.

Préparation

Le bois doit contenir 20% d'humidité ou moins avant de débiter. (Attendre 3 mois avant l'application sur du bois neuf, 1 ans sur du bois traité neuf brun ou vert). Le bois doit être propre et sablé. Nettoyer le bois avec le Nettoyeur et blanchisseur pour bois Prato-Verde. Sabler le bois avec un papier de grain 80 ou 100 afin d'enlever l'effet glacé causé par l'usinage et de permettre une bonne imprégnation du produit. Remplacer le papier sablé régulièrement pendant le sablage.

Bien brasser avec un bâton avant et pendant l'application. Effectuer un essai sur une petite surface afin de valider la couleur. Ne pas appliquer directement au soleil. Appliquer et laisser sécher à une température supérieure à 10°C. Si la température diminue à 10°C et moins pendant la période de séchage, augmenter le temps de séchage.

Pour une application sur le bois scié, il est possible de diluer Pareo Zero avec une part égale ou moindre de Pareo Zero Incolore afin de diminuer l'intensité de la couleur.

Les pigments colorants sont essentiels à la conservation du bois. L'application de Pareo Zero "Incolore" et Pareo Zero "Naturel" sur des surfaces exposées au soleil nécessite un entretien plus fréquent. La dilution du Pareo Zero avec Pareo Zero "Incolore" diminue la résistance aux rayons UV.

Application

Appliquer avec un pinceau, un tampon à teinture ou un rouleau. Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, faire un léger sablage au grain 120 avant la deuxième application.

L'utilisation d'un pistolet est fortement déconseillée pour l'application à la verticale. Pour les surfaces horizontales, essayer l'excédent d'huile après l'application au pistolet.



- Zéro solvant
- Moins de 8 g / L de COV
- Ne cloque pas et ne blanchit pas
- Évite le grisaillement du bois
- Faible impact sur l'environnement
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Rénovation facile: peut être réappliqué sans décapage
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Protège contre la moisissure
- Protège contre les insectes ravageurs

Types de projets

- Recouvrements muraux
- Maisons de bois rond
- Terrasses
- Portes et fenêtres
- Bardeaux de toiture
- Meubles de jardin
- Clôtures
- Boiseries
- Boîtes à fleurs
- Aires de jeux pour enfants

Temps de séchage

- Résistance à l'eau : 3 heures
- Entre les couches : 6 à 18 heures en fonction du taux d'humidité du bois
- Circulation prudente : 12 heures
- Séchage complet : 2 jours

Nombre de couches

- Surfaces horizontales: 2 couches
- Surfaces verticales: 2 couches

Pouvoir couvrant

Bois sablé : 275 à 375 pi. ca. / gallon

Bois scié (brut) : 150 à 300 pi. ca. / gallon

Outils d'application

Applicateur à teinture, tampon à teinture, pinceau, rouleau ou pistolet à peinture.

Entretien

Nettoyer avec de l'eau et une brosse. Quand le fini devient terne et légèrement décoloré (après 1 à 6 ans), Nettoyer avec le Nettoyeur et blanchisseur pour bois Prato-Verde et appliquer une couche de Pareo Zero pour raviver la couleur et rendre le bois imperméable.

Compatibilité

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Entreposage

Ce produit craint le gel. Conserver dans un contenant hermétique à température ambiante.

Composition

Huiles végétales modifiées, eau, filtres UV, oxyde de fer.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Garantie

Huiles pour bois Prato-Verde Inc. garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auxquels ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Types de surfaces

- Bois non traité
- Bois traité commercial sec (1 an après la pose)
- Bois restauré (teint ou huilé)
- Bois exotique ou torréfié

Durabilité

- Surfaces verticales : 2 à 6 ans
- Surfaces horizontales : 1 à 3 ans

Nettoyage des outils

Eau savonneuse

Lustre

- Une couche: Mat (2 à 4 %)
- Deux couches: Mat satin (5 à 7%)

COV

< 8 g / L

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 946 ml
- 3,78 L
- 18,9 L

Couleurs

- 100 - Incolore
- 101 - Naturel*
- 102 - Blanc
- 103 - Gris
- 104 - Cerisier
- 105 - Chêne moyen
- 106 - Vieux pin
- 107 - Bois brûlé
- 108 - Bois de choco
- 109 - Chêne foncé
- 110 - Brun érable

*La couleur 101 - *Naturel* est utilisée pour conserver la blancheur des bois blanc (pin blanc, cèdre, épinette). Il est fortement recommandé d'effectuer un essai sur les bois à grains ouverts, sur les bois colorés (bois traité, pin rouge, cèdre rouge, bois exotiques) ou sur les bois restaurés (décapés, sablés) afin de valider l'effet obtenu.

Provenance

Italie

